



FW

**TUBO FLESSIBILE TERMOPLASTICO
PER ALTA PRESSIONE
CON RINFORZO TRECCIATO TESSILE
PER IDROPULTRICI**

**HIGH PRESSURE
TEXTILE BRAID REINFORCED
THERMOPLASTIC HOSE
FOR PRESSURE WASHERS**

codice articolo <i>part number</i>	misura nominale del tubo <i>hose size</i>		diametro interno		diametro esterno		raggio minimo di curvatura (1) <i>minimum bend radius (1)</i>		pressione di scoppio (2) <i>burst pressure (2)</i>		massima pressione di lavoro tipica (3) <i>W.P.A.</i> <i>typical maximum working pressure (3)</i>		massa lineica nominale <i>nominal weight</i>		massima temperatura di lavoro – maximum work temperature (4)
	FLEXTUBO	EN	ISO	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[mm]	[in]	[bar]	[psi]	[bar]	[psi]	[kg/m]	
FW-03H	5	5	5,0 ± 0,2	0.197±0.008	9,5 ± 0,2	0.374±0.008	40	1.57	800	11160	250	3630	0,060	0,040	140°F
	3/16														
FW-04L	6	6,3	5,9 ± 0,2	0.232±0.008	10,2 ± 0,25	0.402±0.010	45	1.77	480	6860	120	1720	0,062	0,042	60°C
	1/4														
FW-04A	6	6,3	6,5 ± 0,2	0.256±0.008	11,5 ± 0,25	0.453±0.010	45	1.77	600	8580	160	2320	0,081	0,054	
	1/4														
FW-04GH (5)	6	6,3	6,4 ± 0,2	0.252±0.008	11,5 ± 0,25	0.453±0.010	45	1.77	600	8580	160	2320	0,080	0,054	
FW-05	8	8	8,0 ± 0,25	0.315±0.010	14,6 ± 0,25	0.575±0.010	60	2.36	560	8000	160	2320	0,122	0,082	
		5/16													



**MAX 60°C / 140°F
WARM WATER**

NORME DI PRODOTTO – PRODUCT STANDARDS
Specifiche FLEXTUBO - Proprietary specifications

ATTENZIONE – WARNING !

Non usare a temperature ambiente sotto -20°C
Do not use below -4°F (-20°C) ambient temperature

INTERNO : mescola speciale termoplastica
TUBE : Special Thermoplastic Blend

RINFORZO: trecciatura in fibre sintetiche ad alta resistenza
REINFORCEMENT: Tensile Synthetic Textile Braid

RIVESTIMENTO: nero in mescola speciale termoplastica resistente agli agenti atmosferici, con marcatura longitudinale ad inchiostro bianco

COVER: Black Weather Resistant Special Thermoplastic Blend with Longitudinal White Ink Marking

NOTE – NOTES

- (1) raccomandato alla massima pressione di lavoro
recommended at maximum working pressure
- (2) valore minimo secondo la procedura ISO 1402
minimum value according to ISO 1402 procedure
- (3) l'effettivo valore della massima pressione di lavoro va definito dall'utilizzatore in base al suo coefficiente di progetto per la sua particolare applicazione
the user shall choose the actual value of maximum working pressure according to his design coefficient for his specific application
- (4) con acqua
with water
- (5) tipo con copertura morbida gommosa
soft rubber-like cover type

Documento a distribuzione non controllata, soggetto a modifiche senza preavviso. Questo documento ha funzione di prima presentazione del prodotto e non ha valore contrattuale fra fornitore e cliente salvo diversi espliciti accordi preventivi.